

ESPECIFICACIONES

Clave	65001
Color	Incoloro
Densidad	$0.850 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3} - 0.900 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$
Volátiles	100%

Características

El ACELERADOR DE POLIURETANO es un aditivo diseñado para acelerar la reacción química generada en el poliuretano una vez realizada la mezcla correcta con el endurecedor, haciendo que el secado sea más rápido y los procesos de trabajo sean cortos a temperaturas normales.

Usos

Formulado especialmente como aditivo de las series:

- SUBALOX U
- SUBALOX U AS
- SUBALOX PC-1090-Z
- PEMEX RA-28 MODIFICADO
- CFE A-29

Aplicación

El ACELERADOR DE POLIURETANO se debe adicionar en una cantidad de 4 ml por cada 4 L de preparación mezcla (base + catalizador + diluyente) del poliuretano utilizado. El ACELERADOR DE POLIURETANO por ser un aditivo que modifica el secado, se debe emplear sin exceder la cantidad indicada, de lo contrario puede producir defectos de película tales como: hervido, velado, pérdida de brillo, falta de adherencia, películas quebradizas, puntos de alfiler, etc. las características de brillo y nivelación del acabado.

Condiciones de almacenamiento

En envases cerrados, bajo techo con una temperatura no mayor de 40°C (104°F) y humedad relativa no mayor de 80%.

Seguridad de manejo

- El ACELERADOR DE POLIURETANO debe usarse en áreas adecuadamente ventiladas. El contacto con la piel producirá ligera irritación, por lo que deberán usarse guantes de neopreno resistentes a solventes, lentes de seguridad, mascarilla y utilizarse en áreas bien ventiladas lejos de chispas y fuentes de ignición.
- En caso de contacto accidental con los ojos, el producto debe eliminarse con abundante agua.
- En caso de ingestión, recurra a la atención médica.
- El ACELERADOR PARA POLIURETANO es inflamable; debido a la presión de vapor de sus solventes, el material deberá almacenarse en un lugar fresco. Cuando se abran los envases, afloje el tapón lento y cuidadosamente, hasta que no haya presión.





Observaciones

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales, por lo tanto, tendrán que realizar sus propios controles y ensayos. La aplicación y la utilización de los productos escapan a nuestras posibilidades de control, y, en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal. Para más información, comunicarse con el departamento técnico a los teléfonos 55 5650 5089, 55 5650 5238 y 55 5657 2784.