CFE-A23

ACABADO ACRÍLICO CARBOXILADO (2024)

Hoja Técnica

Especificación CFE D8500-02 *"Recubrimientos anticorrosivos"* **2024**

ESPECIFICACIONES		MÉTODO DE PRUEBA		
		NOM ó NMX	ASTM	ISO
No. de componentes	2	--	--	--
Relación de mezcla Parte A: Parte B	7:1 en volumen 74XXX : 74010-C	--	--	--
Adelgazador	MT-170	--	--	--
Rendimiento teórico (@ 1mil)	25.6 m^2/L	--	--	--
Acabado	Brillante	--	--	--
Adherencia (en sistema)	5A	NMX-U-065-SCFI-2011	D-3359	2409
Espesor seco recomendado	2 mil	--	D-7091	2178
Espesor húmedo recomendado	3.08 mil	--	D-4414	2366 2808
Densidad (mezcla) @ 25°C (77°F)	1.2 – 1.6 g·cm^{-3}	NMX-C-454-ONNCCE-2007	D-1475	2811-1
Viscosidad mezcla (Brookfield) @ 25°C (77°F)	200 – 800 cps	NMX-U-038-SCFI-2012	D-2196	--
Tiempo de secado al tacto @ 25°C (77°F)	1 h máximo	NMX-C-427-ONNCCE-2003	D-1640	9117-1
Tiempo de secado al duro @ 25°C (77°F)	6 h máximo	NMX-C-427-ONNCCE-2003	D-1640	9117-1
Sólidos en peso de la mezcla	79 ± 3% mínimo	NMX-C-425-ONNCCE-2003	D-2369	3251
Sólidos en volumen de la mezcla	60 ± 3% mínimo	NMX-C-425-ONNCCE-2003	D-2697	3233
Vida de mezcla @ 25°C (77°F)	3 h máximo	--	--	--

Características

Acabado libre de isocianatos, excelente retención de brillo y color, resistente a todos los ambientes exteriores y salpicaduras a solventes Consta de dos componentes en una relación de mezcla de 7 partes del componente A por una del componente B en volumen (7:1).

Usos

Este acabado se recomienda para exteriores y salpicaduras a solventes, no adecuado para inmersión y es compatible con acabados epóxicos.

Sistemas

Sistema	Descripción
1	Epoxi amina CFE-P8 **+** Acabado acrílico carboxilado CFE-A23.
2	Orgánico de cinc epoxi-poliamida CFE-P9 **+** Acabado acrílico carboxilado CFE-A23.
3	Vinil epoxi fosfato de zinc epoxi-poliamida CFE-P19 **+** Acabado acrílico carboxilado CFE-A23.
4	Vinil epoxi-fenólico fosfato de zincóxido CFE-P21 **+** Acabado acrílico carboxilado CFE-A23.
5	Intumescente contra incendios CFE-P32 **+** Acabado acrílico carboxilado CFE-A23.

Preparación de la superficie

El primario sobre el que se vaya a aplicar deberá corresponder al descrito en el punto anterior y estar completamente curado y seco, libre de polvo, grasa, aceite y humedad. En caso de que la superficie cuente con un primario recurrir al personal técnico experto para la realización de una prueba de solvente.

Aplicación

Para la aplicación por aspersión deberá de efectuarse a 30 cm (12 in) de distancia del sustrato para obtener el espesor especificado. Debe llevarse a cabo la aplicación en lugares ventilados. El recubrimiento no se debe aplicar cuando la temperatura del medio ambiente sea inferior a 10°C (50°F) o superior a 40°C (104°F). Aplicar a una humedad relativa menor al 85% o cuando la temperatura del sustrato sea mayor de 3°C (37.4°F) por encima de la temperatura de rocío

Colores

Bajo especificación CFE L0000-15 “Código de Colores”.

Equipo de aplicación

- **Aspersión Airless**
- **Aspersión con equipo convencional**
- **Aplicación con Brocha**
- **Aplicación con Rodillo**

* Para la limpieza del equipo de aplicación usado, utilizar el solvente de dilución.

Relación de dilución con base en el equipo utilizado

Equipo	Solvente
Airless spray	No lleva o en caso necesaria máximo un 10% de adelgazador.
Aspersión con equipo convencional	Utilizar de un 20 - 30% de adelgazador.
Aplicación con Brocha o rodillo	Utilizar máximo un 10% de adelgazador.

* Para el cálculo de materiales considere 10-20% de mermas en función del estado de la superficie y las condiciones de aplicación.

Condiciones de almacenamiento

En envases cerrados, bajo techo con una temperatura no mayor de 40ºC (104°F) y humedad relativa no mayor de 80%.

Seguridad de manejo

Este producto contiene solventes altamente inflamables, sus vapores son tóxicos, evite el contacto con la piel, ojos (salpicaduras) e inhalación continua. Su aplicación debe ser en lugares bien ventilados, lejos del fuego. Al aplicarse consulte y siga las normas de seguridad indicadas en la hoja de seguridad del producto.

Observaciones

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales, por lo tanto, tendrán que realizar sus propios controles y ensayos. La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y, en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal. Para mayor información, comunicarse con el departamento técnico a los teléfonos 55 5650 5089, 55 5650 5238 y 55 5657 2784.