ECOVINOX
PINTIRA VINIL ACRILICA

Hoja Técnica

ESPECIFICACIONES		MÉTODO DE PRUEBA		
		NOM ó NMX	ASTM	ISO
No. de componentes	1	--	--	--
Relación mezcla Parte A	-- 41XXX	--	--	--
Adelgazador	Agua	--	--	--
Rendimiento teórico (@ 1mil)	11.2 m^2/l mínimo	--	--	--
Acabado	Mate	--	--	--
Adherencia	--	--	D-3359	--
Espesor seco recomendado	--	--	--	--
Espesor húmedo recomendado	--	--	D-4138	2366 2808
Densidad @ 25°C (77°F)	1.400 $g \cdot cm^{-3}$ - 1.500 $g \cdot cm^{-3}$	NMX-C-454-ONNCCE-2007	D-1475	2811-1
Viscosidad @ 25°C (77°F)	90 UK – 110 UK	NMX-U-038-SCFI-2012	D-2196	--
Tiempo de secado al tacto @ 25°C (77°F)	0.5 h máximo	NMX-C-427-ONNCCE-2003	D-1640	9117-1
Tiempo de secado al duro @ 25°C (77°F)	24 h máximo	NMX-C-427-ONNCCE-2003	D-1640	9117-1
Sólidos en peso	48% mínimo	NMX-C-425-ONNCCE-2003	D-2369	3251
Sólidos en volumen	28% mínimo	NMX-C-425-ONNCCE-2003	D-2697	3233
Vida de mezcla @ 25°C (77°F)	--	--	--	--

Las propiedades descritas corresponden al producto en color blanco

Características

Pintura elaborada a base de resinas, espesantes, dispersantes, coalescentes, pigmentos, extendedores, antiespumantes, anticongelantes, fungicidas, etc.; es un producto que forma un acabado con muy buenas propiedades como lo son: adherencia, resistencia al lavado, así como buen poder cubriente, buena textura, y sobre todo una amplia gama de colores para uso en interiores.

Usos

Esta pintura se recomienda como acabado para todo tipo de muros y paredes de concreto, hormigón, tabla roca, madera, plafón, etc., en trabajos decorativos o de mantenimiento de casas o edificios. Es una buena opción que combina economía y calidad.

Sistemas

Sistema	Descripción
1	SELLADOR VINÍLICO + ECOVINOX

Preparación de la superficie

El sustrato sobre el que se vaya a aplicar requiere una buena limpieza de la superficie, la cual debe estar libre de contaminantes como aceites, grasas, polvo, abrasivos, detergentes, etc. En superficies nuevas, se recomienda el uso de nuestro SELLADOR VINILICO que le permitirá incrementar el rendimiento de la pintura.

Colores

De acuerdo con necesidades de color.

Equipo de aplicación

Aplicación con Brocha

Aplicación con Rodillo

Aplicación con Cepillo

Aspersión Airless

* Para la limpieza del equipo de aplicación usado, utilizar agua.

Relación de dilución con base en el equipo utilizado

Equipo	Agua
Aplicación con Brocha, rodillo o cepillo	Utilizar máximo un 10% de agua.
Aspersión Airless	No lleva o de ser necesario, utiliza el 5% de agua máximo.

* Para el cálculo de materiales considere 10-20% de mermas en función del estado de la superficie y las condiciones de aplicación.

Condiciones de almacenamiento

En envases cerrados, bajo techo con una temperatura no mayor de 40ºC (104°F) y humedad relativa no mayor de 80%.

Seguridad de manejo

Su aplicación debe ser en lugares bien ventilados. Al aplicarse consulte y siga las normas de seguridad indicadas en la hoja de seguridad del producto.

Observaciones

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales, por lo tanto, tendrán que realizar sus propios controles y ensayos. La aplicación y la utilización de los productos escapan a nuestras posibilidades de control, y, en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal. Para más información, comunicarse con el departamento técnico a los teléfonos 55 5650 5089, 55 5650 5238 y 55 5657 2784.