

FILLER PARA PERMANOX MORTERO

ARENA SILICA

Hoja Técnica

ESPECIFICACIONES		MÉTODO DE PRUEBA		
		NOM ó NMX	ASTM	ISO
No. de componentes	1	--	--	--
Clave	PM-1088	--	--	--
Granulometría	% Pasa			
Arena silica 150 µm	25% ± 5%	--	--	--
Arena silica 300 µm	35% ± 5%			
Arena silica 500 µm	40% ± 5%			
Color	Natural	--	--	--

Características

El FILLER PERMANOX MORTERO es una mezcla de arena silica de diferentes granulometrías que al mezclarse resinas epóxicas produce un recubrimiento resistente al impacto y a la compresión.

Usos

El FILLER PERMANOX MORTERO es un aditivo o agregado de arena sílica que al combinarse con recubrimientos del tipo epóxico, forma un acabado resistente al impacto, compresión y a la abrasión, el cual puede ser aplicado en pisos donde se tengan trafico intenso o pesado.

Relación de mezcla

TIPO DE MORTERO	KG POR LITRO MEZCLA
Autonivelante	8 Kg
Llaneable	10 kg – 12 kg

Modo de empleo

- 1.- Prepare el recubrimiento seleccionado epóxico de acuerdo a las especificaciones recomendadas por el fabricante.
- 2.- Agregar los kilos necesarios por cada litro de mezcla del recubrimiento de acuerdo a la tabla de relación de mezcla.
- 3.- Recuerde limpiar el equipo inmediatamente después de su uso.

Equipo de aplicación

Llana.



Condiciones de almacenamiento

En envases cerrados, bajo techo con una temperatura no mayor de 40°C (104°F) y humedad relativa no mayor de 80%.

Seguridad de manejo

Lea las Hojas de Seguridad del material antes de utilizar el producto. Se deben seguir cuidadosamente las indicaciones de seguridad del producto durante su uso, manejo y almacenamiento.

Lea las precauciones de cada componente antes de mezclarlos.

El material mezclado reúne los riesgos de cada componente.

Observaciones

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales, por lo tanto, tendrán que realizar sus propios controles y ensayos. La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y, en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal. Para mayor información, comunicarse con el departamento técnico a los teléfonos 55 5650 5089, 55 5650 5238 y 55 5657 2784.