

PEMEX RI-43 PUR

ENLACE DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO
ALTOS SÓLIDOS DE DOS COMPONENTES

Hoja Técnica

NRF-053-PEMEX-2006

"Sistemas de protección anticorrosiva a base de recubrimientos para instalaciones superficiales"

ESPECIFICACIONES		MÉTODO DE PRUEBA			
		NRF-053 PEMEX	NOM ó NMX	ASTM	ISO
No. de componentes	2	--	--	--	--
Relación de mezcla	4:1 en volumen	--	--	--	--
Parte A: Parte B	67XXX-I : 67002-C	--	--	--	--
Adelgazador	MT-170	--	--	--	--
Rendimiento teórico (@ 1 mil)	37.5 m ² /L mínimo	8.3.2	--	--	--
Acabado	Semi-brillante	--	--	--	--
Adherencia (en sistema)	3 "A" mínimo	Tabla 16	NMX-U-065-SCFI-2011	D-3359	2409
Espesor seco por capa recomendado	Sistema 11 100 mil – 125 mil	Tabla 14	--	D-7091	2178
Espesor húmedo por capa recomendado	Sistema 11 100 mil – 125 mil	8.7.2	--	D-4414	2366 2808
Densidad (mezcla) @ 25°C (77°F)	1.000 g·cm ⁻³ – 1.300 g·cm ⁻³	--	NMX-C-454-ONNCCE-2007	D-1475	2811-1
Viscosidad mezcla (Brookfield) @ 25°C (77°F)	5000 cps – 10000 cps	--	NMX-U-038-SCFI-2012	D-2196	--
Tiempo de secado al tacto @ 25°C (77°F)	4 h máximo	--	NMX-C-427-ONNCCE-2003	D-1640	9117-1
Tiempo de secado al duro @ 25°C (77°F)	--	--	NMX-C-427-ONNCCE-2003	D-1640	9117-1
Sólidos en peso de la mezcla	95% mínimo	--	NMX-C-425-ONNCCE-2003	D-2369	3251
Sólidos en volumen de la mezcla	94% mínimo	Tabla 14	NMX-C-425-ONNCCE-2003	D-2697	3233
Vida de mezcla @ 25°C (77°F)	1 h	8.6.3	--	--	--

Características

Revestimiento de poliuretano antiderrapante con excelente adherencia al acero y concreto. De fácil aplicación, resistente a la humedad. Libre de metales pesados.

Sistemas y Usos Aplicables

Sistema	Descripción	Usos
11	Epóxico catalizado de dos componentes RP-15 + Enlace de poliuretano o epóxico elastomérico de dos componentes RI-43 + Acabado elastomérico de A.S. de dos componentes RE-38.	Adecuado para cubiertas de acero para helipuertos en plataformas marinas.

Preparación de la superficie

El primario sobre la que se vaya a aplicar este recubrimiento requiere estar completamente seco, libre de polvo y contaminantes. Se requiere limpieza mecánica como mínimo.

SSPC	ISO	NACE	Descripción
SP-3: Limpieza a metal blanco	Si 3	--	Eliminar el óxido, las escamas, restos de soldadura y pintura en mal estado. Abrir poro en pintura existente.

Aplicación

Para la aplicación por aspersión deberá de efectuarse a 30 cm (12 in) de distancia del sustrato para obtener el espesor especificado. Debe llevarse a cabo la aplicación en lugares ventilados. El recubrimiento no se debe aplicar cuando la temperatura del medio ambiente sea inferior a 10°C (50°F) o superior a 40°C (104°F). Aplicar a una humedad relativa menor al 85% o cuando la temperatura del sustrato sea mayor de 3°C (37.4°F) por encima de la temperatura de rocío.

Colores

Blanco y Gris.

Equipo de aplicación

Aspersión Airless

Aspersión con equipo convencional

* Para la limpieza del equipo de aplicación usado, utilizar el solvente de dilución MT-170.

Relación de dilución con base en el equipo utilizado

Equipo	Solvente
Airless spray	No lleva o en caso necesaria máximo un 20% de adelgazador MT-170.
Aspersión con equipo convencional	Utilizar un 20% de adelgazador MT-170.
* Para el cálculo de materiales considere 10-20% de mermas en función del estado de la superficie y las condiciones de aplicación.	

Condiciones de almacenamiento

En envases cerrados, bajo techo con una temperatura no mayor de 40°C (104°F) y humedad relativa no mayor de 80%.

Seguridad de manejo

Este producto contiene solventes altamente inflamables, sus vapores son tóxicos, evite el contacto con la piel, ojos (salpicaduras) e inhalación continua. Su aplicación debe ser en lugares bien ventilados, lejos del fuego. Al aplicarse consulte y siga las normas de seguridad indicadas en la hoja de seguridad del producto.

Observaciones

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales, por lo tanto, tendrán que realizar sus propios controles y ensayos. La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y, en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal. Para mayor información, comunicarse con el departamento técnico a los teléfonos 55 5650 5089, 55 5650 5238 y 55 5657 2784.