PERMANOX JUNTAFLEX A+B

JUNTA EPOXICA FLEXIBLE 100% SÓLIDOS

Hoja Técnica

ESPECIFICACIONES		MÉTODO DE PRUEBA		
		NOM ó NMX	*ASTM*	*ISO*
No. de componentes	2	--	--	--
Relación de mezcla en peso Parte A : Parte B	10 : 1 PM-1125 : PM-1125-B	--	--	--
Adelgazador	--	--	--	--
Rendimiento teórico (junta de 2cm x 2cm)	2.5 m / Kg	--	--	--
Acabado	Mate	--	--	--
Adherencia	--	NMX-U-065-SCFI-2011	D-3359	--
Espesor seco recomendado	1 mm mínimo	--	D-7091	2178
Espesor húmedo recomendado	1 mm minimo	--	D-4414	2366 2808
Densidad (mezcla) @ 25°C (77°F)	1.100 $g \cdot cm^{-3}$ - 1.200 $g \cdot cm^{-3}$	NMX-C-454-ONNCCE-2007	D-1475	2811-1
Viscosidad (Brookfield) @ 25°C (77°F)	10000 Cps – 20000 Cps	NMX-U-038-SCFI-2012	D-2196	--
Tiempo de secado al tacto @ 25°C (77°F)	4 h máximo	NMX-C-427-ONNCCE-2003	D-1640	9117-1
Tiempo de secado al duro @ 25°C (77°F)	10 h – 12 h	NMX-C-427-ONNCCE-2003	D-1640	9117-1
Sólidos en peso de la mezcla	97% mínimo	NMX-C-425-ONNCCE-2003	D-2697	3251
Sólidos en volumen de la mezcla	96% mínimo	NMX-C-425-ONNCCE-2003	D-2697	2381 3233
Vida de mezcla @ 25°C (77°F)	1 h máximo	--	--	--

Características

Sistema epóxico flexible de dos componentes 100% sólidos, especialmente para las juntas de concreto horizontales de color gris.

Usos

- Se usa en las juntas de concreto.
- Se usa en superficies horizontales como recubrimiento antiderrapante.

Preparación de la superficie

Aplicar en superficies secas, libres de polvo y grasa.
- No es recomendable aplicar en lugares abiertos.
- No se deberá aplicar en lugares con temperaturas superiores de 25ºC (77°F).
- Se deberá evitar las temperaturas bajas durante la aplicación.
- No se deberá aplicar en pisos que tengan membrana de curado.
- No deberá aplicar en pisos que tengan menos de 28 días.
- No se aplique en lugares expuestos al sol.

NOTA: Cuando se vaya a aplicar a temperaturas bajas se recomienda poner una muestra que determine si se puede o no aplicar en esa área.

Aplicación

1. En las juntas donde se va aplicar deberán estar libres de polvo y grasa, así de cómo de cualquier material mal adherido o extraño.
2. En seguida se deberá aplicar SELLALAC 100% SOLIDOS (es únicamente como promotor de adherencia en las paredes).
3. Una vez aplicado el SELLALAC se deberán mezclar las cantidades o proporciones indicadas del JUNTAFLEX A+B durante 3 minutos.
4. Vaciar la mezcla en la junta. (y esperar a que cure totalmente de 6-8 horas).

Colores

Gris.

Equipo de aplicación

Llana

Espátula

** Para la limpieza del equipo de aplicación usado, utilizar el solvente MT-571.*

Condiciones de almacenamiento

En envases cerrados, bajo techo con una temperatura no mayor de 40ºC (104°F) y humedad relativa no mayor de 80%.

Seguridad de manejo

Evite el contacto con la piel, ojos (salpicaduras) e inhalación continua. Su aplicación debe ser en lugares bien ventilados, lejos del fuego. Al aplicarse consulte y siga las normas de seguridad indicadas en la hoja de seguridad del producto.

Observaciones

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales, por lo tanto, tendrán que realizar sus propios controles y ensayos. La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y, en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal. Para mayor información, comunicarse con el departamento técnico a los teléfonos 55 5650 5089, 55 5650 5238 y 55 5657 2784.