SELLADOR VINÍLICO

SELLADOR VINÍL-ACRILICO

Hoja Técnica

ESPECIFICACIONES		MÉTODO DE PRUEBA		
		NOM ó NMX	ASTM	ISO
No. de componentes	1	--	--	--
Serie	4100X-SV	--	--	--
Adelgazador	Agua	--	--	--
Rendimiento teórico (@ 1 mil)	9.0 m^2/ L mínimo	--	--	--
Acabado	Satinado	--	--	--
Adherencia	Buena	--	--	--
Espesor seco por capa recomendado	--	--	--	--
Espesor húmedo por capa recomendado	--	--	--	--
Densidad @ 25°C (77°F)	1.100 g·cm^{-3}– 1.200 g·cm^{-3}	NMX-C-454-ONNCCE-2007	D-1475	2811-1
Viscosidad @ 25°C (77°F)	80 – 110 UK	NMX-U-038-SCFI-2012	D-562	--
Tiempo de secado al tacto @ 25°C (77°F)	1 h máximo	NMX-C-427-ONNCCE-2003	D-1640	9117-1
Tiempo de secado al duro @ 25°C (77°F)	24 h máximo	NMX-C-427-ONNCCE-2003	D-1640	9117-1
Sólidos en peso	32 % mínimo	NMX-C-425-ONNCCE-2003	D-2369	3251
Sólidos en volumen	22 % mínimo	NMX-C-425-ONNCCE-2003	D-2697	3233
Vida de mezcla @ 25°C (77°F)	--	--	--	--

Características

Es un sellador vinil acrílico de alta resistencia diseñado para usar en superficies de yeso y concreto. Disminuye de manera notable la porosidad del yeso y del concreto, con lo que se obtendrán mejores resultados del acabado.

Favorece razonablemente la adherencia del acabado, y es ideal para interiores y exteriores. Contiene materiales que son amigables con el medio ambiente e inofensivos para la salud.

Usos

Se recomienda para sellar superficies de yeso, concreto, cemento, plafón y muros en general.

Sistemas

Sistema	Descripción
1	SELLADOR VINÍLICO **+** toda la gama de pinturas vinil-acrílicas y acrílicas de Pyrolac.

Preparación de la superficie

Remueva todo el polvo que pueda existir en la superficie a recubrir, en caso de que la superficie tenga algún recubrimiento viejo, quitar con una cuña y dejar libre de polvo, esto con la finalidad de obtener mejores resultados con este producto.

Colores

Transparente y pigmentado blanco.

Equipo de aplicación

- Aplicación con Brocha
- Aplicación con Rodillo
- Aplicación con Cepillo
- Aspersión Airless

* Para la limpieza del equipo de aplicación usado, utilizar agua.

Relación de dilución con base en el equipo utilizado

Equipo	Agua
Aplicación con Brocha, rodillo o cepillo	1 :1 – 1:3 Dependiendo de la porosidad del sustrato
Aspersión Airless	No lleva o de ser necesario utilizar hasta un 50% de agua máximo

* Para el cálculo de materiales considere 10-20% de mermas en función del estado de la superficie y las condiciones de aplicación.

Condiciones de almacenamiento

En envases cerrados, bajo techo con una temperatura no mayor de 40ºC (104°F) y humedad relativa no mayor de 80%.

Seguridad de manejo

Su aplicación debe ser en lugares bien ventilados. Al aplicarse consulte y siga las normas de seguridad indicadas en la hoja de seguridad del producto.

Observaciones

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales, por lo tanto, tendrán que realizar sus propios controles y ensayos. La aplicación y la utilización de los productos escapan a nuestras posibilidades de control, y, en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal. Para más información, comunicarse con el departamento técnico a los teléfonos 55 5650 5089, 55 5650 5238 y 55 5657 2784.