SUBALOX A INDUSTRIAL

ACABADO ALQUIDÁLICO

Hoja Técnica

ESPECIFICACIONES		MÉTODO DE PRUEBA		
		NOM ó NMX	ASTM	ISO
No. de componentes	1	--	--	--
Serie	25XXX			
Adelgazador	MT-580	--	--	--
Rendimiento teórico @1mil	15.00 m^2/L mínimo	--	--	--
Acabado	Brillante	--	--	--
Adherencia	4B mínimo	NMX-U-065-SCFI-2011	D-3359	--
Espesor seco recomendado	1.5 mil – 2 mil	--	D-7091	2178
Espesor húmedo recomendado	4 mil – 5 mil	--	D-4414	2366 2808
Cámara Salina*	400 horas mínimo	--	B-117	9227
Densidad @ 25°C (77°F)	0.900 $g.cm^{-3}$ – 1.200 $g.cm^{-3}$	NMX-C-454-ONNCCE-2007	D-1475	2811-1
Viscosidad (Brookfield) @ 25°C (77°F)	500 cps – 1200 cps	NMX-U-038-SCFI-2012	D-2196	--
Tiempo de secado al tacto @ 25°C (77°F)	1 hora máximo	NMX-C-427-ONNCCE-2003	D-1640	9117-1
Tiempo de secado al duro @ 25°C (77°F)	24 horas máximo	NMX-C-427-ONNCCE-2003	D-1640	9117-1
Sólidos en peso	46 % mínimo	NMX-C-425-ONNCCE-2003	D-2369	3251
Sólidos en volumen	38 % mínimo	NMX-C-425-ONNCCE-2003	D-2697	3233

*En sistema SUBOX A INDUSTRIAL **+** SUBALOX A INDUSTRIAL

Características

El SUBALOX A INDUSTRIAL es un recubrimiento elaborado a base de resinas sintéticas, pigmentos, solventes aromático y aditivo; que forma un acabado brillante, flexible, con buena retención de brillo y color, así como resistencia a ambientes no tan severos.

Usos

Este recubrimiento está diseñado para proteger exteriores de superficies de fierro como armarios, mobiliario, contenedores, herramientas, tubería e implementos agrícolas en donde se requiera de un producto de fácil aplicación y secado rápido.

Sistemas

Sistema	Descripción
1	SUBALOX A INDUSTRIAL
2	SUBOX A INDUSTRIAL**+** SUBALOX A INDUSTRIAL
3	SUBOX A SR **+** SUBALOX A INDUSTRIAL
4	SUBOX E **+** SUBALOX A INDUSTRIAL
5*	SUBOX W **+** SUBALOX A INDUSTRIAL

*Este sistema se recomienda para superficies de aluminio o acero galvanizado

Preparación de la superficie

El primario sobre el que se vaya a aplicar deberá de estar completamente curado y seco, libre de polvo, grasa, aceite y humedad. En el caso de que se aplique sin primario el sustrato sobre el que se vaya a aplicar requiere una buena limpieza de la superficie, la cual debe estar libre de contaminantes como aceites, grasas, polvo, abrasivos, detergentes, etc.

Aplicación

Para la aplicación por aspersión deberá de efectuarse a 30 cm (12 pulgadas) de distancia del sustrato para obtener el espesor especificado. Debe llevarse a cabo la aplicación en lugares ventilados. El recubrimiento no se debe aplicar cuando la temperatura del medio ambiente sea inferior a 10°C (50°F) o superior a 40°C (104°F). Aplicar a una humedad relativa menor al 85% o cuando la temperatura del sustrato sea mayor de 3°C (37.4°F) por encima de la temperatura de rocío.

Colores

De acuerdo con necesidades y coordenadas de color.

Equipo de aplicación

Aspersión Airless

Aspersión con equipo convencional

Aplicación con Brocha

* Para la limpieza del equipo de aplicación usado, utilizar el solvente de dilución MT-580.

Relación de dilución con base al equipo utilizado

Equipo	Solvente
Airless spray	No lleva o en caso necesario utilizar máximo un 10% de adelgazador MT-580.
Aspersión con equipo convencional	Utilizar de un 20% - 30% de adelgazador MT-580.
Aplicación con Brocha	Utilizar máximo un 10% de adelgazador MT-580.
*Para el cálculo de materiales considere 10-20% de mermas en función del estado de la superficie y las condiciones de aplicación.	

Condiciones de almacenamiento

En envases cerrados, bajo techo con una temperatura no mayor de 40ºC (104ºF) y humedad relativa no mayor de 80%.

Seguridad de manejo

Este producto contiene solventes altamente inflamables, sus vapores son tóxicos, evite el contacto con la piel, ojos (salpicaduras) e inhalación continua. Su aplicación debe ser en lugares bien ventilados, lejos del fuego. Al aplicarse consulte y siga las normas de seguridad indicadas en la hoja de seguridad del producto.

Observaciones

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales, por lo tanto, tendrán que realizar sus propios controles y ensayos. La aplicación y la utilización de los productos escapan a nuestras posibilidades de control, y, en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal. Para más información, comunicarse con el departamento técnico a los teléfonos 55 5650 5089, 55 5650 5238 y 55 5657 2784.