

SUPER VINOX ACRILICA ESTIRENADA MATE

PINTURA ACRILICA ESTIRENADA

Hoja Técnica

ESPECIFICACIONES		MÉTODO DE PRUEBA		
		NOM ó NMX	ASTM	ISO
No. de componentes	1	--	--	--
Relación de mezcla	--	--	--	--
Parte A	41710-SV ACE	--	--	--
Adelgazador	Agua	--	--	--
Rendimiento teórico (@ 1 mil)	12.9 m ² /L mínimo	--	--	--
Acabado	Mate	--	--	--
Adherencia	--	--	--	--
Espesor seco por capa recomendado	3.5 mil	--	D-7091	2178
Espesor húmedo por capa recomendado	12 mil	--	D-4414	2366 2808
Densidad @ 25°C (77°F)	1.300 g·cm ⁻³ - 1.500 g·cm ⁻³	NMX-C-454-ONNCCE-2007	D-1475	2811-1
Viscosidad (Stormer) @ 25°C (77°F)	120 UK - 130 UK	NMX-U-038-SCFI-2012	D-2196	--
Tiempo de secado al tacto @ 25°C (77°F)	30 min máximo	NMX-C-427-ONNCCE-2003	D-1640	9117-1
Tiempo de secado al duro @ 25°C (77°F)	24 h máximo	NMX-C-427-ONNCCE-2003	D-1640	9117-1
Sólidos en peso	53% mínimo	NMX-C-425-ONNCCE-2003	D-2369	3251
Sólidos en volumen	37% mínimo	NMX-C-425-ONNCCE-2003	D-2697	3233
Vida de mezcla @ 25°C (77°F)	--	--	--	--

*Las propiedades descritas corresponden al producto en color blanco

Características

Pintura elaborada a base de resinas, espesantes, dispersantes, coalescentes, pigmentos, extendedores, antiespumantes, anticongelantes, fungicidas, etc.; es un producto que forma un acabado con muy buenas propiedades que son: acabado impermeable para muros ocultando ligeras fisuras de concreto resiste movimientos ligeros de diversos materiales de construcción, buena adherencia, buen poder cubriente, buena resistencia al intemperismo, muy buena textura, resistencia al lavado, amplia gama de colores para uso en interiores y exteriores.

Usos

Esta pintura se recomienda como acabado para todo tipo de mantenimiento en muros y paredes de viviendas, edificios comerciales, escuelas, exteriores e interiores en trabajos decorativos, en ladrillos y tabiques y en construcción en general.

Sistemas

Sistema	Descripción
1	SELLADOR VINÍLICO + SUPER VINOX ACRILICA ESTIRENADA MATE



Preparación de la superficie

El sustrato sobre el que se vaya a aplicar requiere una buena limpieza de la superficie, la cual debe estar libre de contaminantes como aceites, grasas, polvo, abrasivos, detergentes, etc.

En superficies nuevas, se recomienda el uso de nuestro SELLADOR VINILICO, que le permitirá incrementar el rendimiento de la pintura.

Colores

De acuerdo a necesidades.

Equipo de aplicación

Aplicación con Brocha

Aplicación con Rodillo

Aplicación con Cepillo

Aspersión Airless

* Para la limpieza del equipo de aplicación usado, utilizar agua.

Relación de dilución con base en equipo utilizado

Equipo	Agua
Aplicación con Brocha, rodillo o cepillo	Utilizar máximo un 10% agua.
Aspersión Airless	No lleva o, de ser necesario, utilizar 5% de agua máximo.
* Para el cálculo de materiales, considere 10-20% de mermas en función del estado de la superficie y las condiciones de aplicación.	

Condiciones de almacenamiento

En envases cerrados, bajo techo con una temperatura no mayor de 40°C (104°F) y humedad relativa no mayor de 80%.



Seguridad de manejo

Su aplicación debe ser en lugares bien ventilados. Al aplicarse, consulte y siga las normas de seguridad indicadas en la hoja de seguridad del producto.

Observaciones

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales, por lo tanto, tendrán que realizar sus propios controles y ensayos. La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y, en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal. Para mayor información, comunicarse con el departamento técnico a los teléfonos 55 5650 5089, 55 5650 5238 y 55 5657 2784.