

ESPECIFICACIONES

Clave	PM-1053
Aspecto	Líquido opaco
Olor	Característico
Densidad	1.145 g·cm ⁻³ – 1.155 g·cm ⁻³
% de acidez	23 mínimo
Color	Verdoso
Soluble	Agua

Características

SURFAPREP II, es un producto especialmente formulado para limpiar, desengrasar, desoxidar y grabar en una sola aplicación, el cual está constituido básicamente por solventes, desengrasantes, agentes humectantes, removedores de óxido y agentes anticorrosivos. Efectivo en superficies de cadmio, latón, bronce, acero, hierro, plomo, cobre y aluminio.

Usos

SURFAPREP II no se recomienda en superficies galvanizadas, niqueladas, cromadas o estanizadas. SURFAPREP II puede ser aplicado por inmersión, con trapo o cepillo. Diluya una parte de SURFAPREP II hasta con tres partes de agua puede usar la solución en frío o calentarla hasta 60°C (140°F), aplique la solución con trapo o por inmersión permita reposar el producto durante 10 minutos o hasta que se disuelva el óxido y desaparezca la corrosión, enjuague perfectamente con agua y seque.

Condiciones de almacenamiento

En envases cerrados, bajo techo con una temperatura no mayor de 40°C (104°F) y humedad relativa no mayor de 80%.

Seguridad de manejo

El SURFAPREP II debe usarse en áreas adecuadamente ventiladas. El contacto con la piel producirá la eliminación de la grasa natural, irritando, por lo que deberán usarse guantes, lentes de seguridad y el equipo de protección que sea necesario. En caso de contacto accidental con la piel u ojos, el producto debe eliminarse con bastante agua. En caso de ingestión recurra a la atención médica.

El SURFAPREP II no es inflamable ni explosivo. Debido a la presión de vapor de sus solventes clorados, el material deberá almacenarse en un lugar fresco.

Observaciones

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales, por lo tanto, tendrán que realizar sus propios controles y ensayos. La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y, en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal. Para mayor información, comunicarse con el departamento técnico a los teléfonos 55 5650 5089, 55 5650 5238 y 55 5657 2784.